ARTCOLOR SPARK, GOLD, SILVER

Dodatek za posebne efekte



OPIS PROIZVODA	**Dodatek ARTCOLOR se lahko pomeša z dvokomponentno epoksidno malto KEMAPOX ARTCOLOR kot tretjo sestavino zmesi, ki vam omogoča, da dobite edinstvene, ekskluzivne učinke, vendar ne vplivajo na lahkoto čiščenja, ki jo nudi proizvod. Aditiv je na razpolago ločeno, v embalaži z odmerjeno količino, ki ustreza embalaži KEMAPOX ARTCOLOR.** **Dodatek ARTCOLOR je mogoče dodati katerekoli barvi epoksidne malte KEMAPOX ARTCOLOR, dobili pa boste "svetleči, srebrni ali zlati" efekt. V primerjavi z originalno barvo fugirne mase brez dodatka, se izvirna barva z dodatkom ne spremeni).**
PODROČJE UPORABE	Posebni dodatek za epoksidno malto KEMAPOX ARTCOLOR za fugiranje fug med keramičnimi ploščicami, mozaiki, polporcelana, klinker opek v notranjih prostorih, na zidovih in na tleh, na primer v kuhinjah, kopalnicah, tleh raztavnih dvoran, trgovinah, na interiernih elementih, stebrih, ipd.

PODATKI O IZDELKU

OSNOVNI PODATKI	**Videz**	1 kom
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA /

VGRAJEVANJE 1. Z električnim mešalnikom premešajte katalizator (sestavino B) z barvno pasto (sestavina A) sredstva KEMAPOX ARTCOLOR, pakiranega v vedru, dokler ne dobite gladke zmesi brez strdkov.

2. Na zmes narahlo vlijte tretjo sestavino, to je dodatek ARTCOLOR, ki je že pakiran v ustrezni količini, in ga počasi premešajte, dokler se ne porazdeli na enakomeren način.

NANOS Tako pridobljeno malto nanesite v fuge z ustrezno gumijasto lopatico in očistite z vodo v skladu z navodili, ki jih najdete na embalaži ali v tehničnem listu KEMAPOX ARTCOLOR.

STRJEVANJE /

OMEJITVE

TEMPERATURA PODLAGE +5°C min./ +30°C max.

TEMPERATURA ZRAKA +5°C min./ +30°C max.

TEMPERATURA MATERIALA +5°C min./ +30°C max.

OPOZORILA

- Epoksidni malti KEMAPOX ARTCOLOR, ki ste ji dodali dodatek ARTCOLOR SPARK, SILVER ali GOLD, ne nanašajte na keramične podlage, ki so izpostavljene stiku z agresivnimi kemičnimi snovmi, kot so na primer podi industrijskih hal.
- Z aditivi ravnajte previdno. Ker je njihova specifična teža zelo nizka, se prašni delci lahko dvignejo v prah. Če je keramična površina izpostavljena sončni ali umetni svetlobi, bodo učinki, pridobljeni s tem aditivom, bolj vidni.

Priporočilo: Ostanke produkta je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi proizvoda se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

KEMA d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T +386 (0)2 545 95 00 | **F** +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@kema.si | **www.kema.si**