BETONPROTEKT COLOR ELASTIK

Barva za beton

- Enostaven za vgradnjo z odličnim oprijemom na podlago
- Neobčutljiv na padavinske vode
- Zadostna paroprepustnost
- Odporen na vremenske vplive, mraz, UV odporen in fiziološko neškodljiv
- Povišana zapora difuziji ogljikovemu dioksidu
- Možnost airless (strojnega) nanosa z šobo PAA 525, diameter 0,025”, 25 cm širine sprejnega polja (150 bar)



OPIS PROIZVODA	**BETONPROTEKT COLOR ELASTIK je že pripravljen elastičen, paroprepusten premaz, ki ustavlja karbonatizacijo, lahko pa se uporablja tudi kot dekorativni premaz. Brez topil. Dobavljivo v naslednjih barvah: K0168-beige, K0182-svetlo rjava, K0392-temno rjava, K0402-rjava, K0462-oranžna, K0582-opečno rdeča, K0602-rjavo rdeča, K0772-svetlo modra, K0874-siva, K0884-temno siva, K0886-medium siva, K0888-svetlo siva, K0902-antracit, K0934-olivno siva, K1032-zelena, BELA.**
PODROČJE UPORABE	Priporočljiv je za sledeče aplikacije: - zaščitni premaz za lahko obremenjene betonske površine zunaj in znotraj - odlično premošča razpoke tudi pri nizkih temperaturah (pod 0°C)
LASTNOSTI PROIZVODA	• Enostaven za vgradnjo z odličnim oprijemom na podlago • Neobčutljiv na padavinske vode • Zadostna paroprepustnost • Odporen na vremenske vplive, mraz, UV odporen in fiziološko neškodljiv • Povišana zapora difuziji ogljikovemu dioksidu • Možnost airless (strojnega) nanosa z šobo PAA 525, diameter 0,025”, 25 cm širine sprejnega polja (150 bar)

PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Tekočina	
	Pakiranje	5 kg plastična ročka 20 kg plastična ročka	
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži	
TEHNIČNI PODATKI	**Izgled**	Tekočina	EN 1504-2:2004
	Barva	odvisno od pigmentiranja	
	Gostota	ca. 1,4g/cm3	
	ph vrednost	ca. 8 pri +20 °C	
	Zrnavost	60 mikronov	
	CO2 - prepustnost	> 50 m	
	Paroprepustnost	< = 5 m	
	Točka zmrzlišča	0°C	
	Možna obremenitev	po ca. 3 dneh	
	Razred	XF3	
	Požarni razred	E	
	WGK	1 (po VWVWS)	
	Premoščanje razpok	Ustreza razredu A3 (> 0,5 mm pri -15 °C)	EN 1062-7

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA	Na gladkih podlagah: - kot grundirno sredstvo (z max. 5 % vode) že razredčeno ca. 0,15 kg/m2 - Kot premaz (2 sloja) ca. 0,4 kg/m2 *»Minimalna debelina suhega filma za doseganje, s tehničnim listom, deklariranih vrednosti je 170 µm (poraba materiala minimalno. 560 g/m2 oziroma priporočeno 600 g/m2).«*
PODLAGA	Podlaga mora imeti zadostno trdnost, na njej ne sme biti umazanije, prahu ali prostih delcev ter vodoodbojnih snovi, opažnih olj, premazov in drugih za sprijemljivost motečih nanosov.
RAZMERJE MEŠANJA	do max. 5 % vode v primeru uporabe kot grundirno sredstvo
ORODJE ZA MEŠANJE	Za mešanje uporabimo vrtalni stroj s ustreznim mešalom.
VGRAJEVANJE	Po osušitvi prvega sloja (glej spodaj) se nanese še en sloj z valjčkom ali z čopičem. Možen je tudi sstrojni (airless) nanos.
ORODJE	Valjček ali čopič. Pri strojnem nanosu je potrebno uporabiti šobo PAA 525, diameter 0,025”, 25 cm širine sprejnega polja (150 bar)
ČIŠČENJE ORODJA	Orodje čistimo v svežem stanju takoj po končani uporabi.
STRJEVANJE	Čas sušenja: - kot grundirno srestvo - min. 6 h - izvedba prvega sloja premaza - ca. 12 h - izvedba drugega sloja premaza - ca. 24 h

OMEJITVE

TEMPERATURA PODLAGE	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA ZRAKA	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA MATERIALA	+5°C min./ +30°C max.
OPOZORILA	• Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +25°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo. • Maso vgrajujemo le na zdravo in pripravljeno površino. • Zaščitite sveže vgrajen material pred zamrznitvijo, dežjem in ostalimi vremenskimi razmerami. Ne uporabljajte materiala pri temperaturah nižjih od 5°C (podlaga, material, zrak).

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi prepisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

KEMA d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T +386 (0)2 545 95 00 | **F** +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@kema.si | **www.kema.si**