

BELI VLAŽEN KREMENOV PESEK

Beli vlažen kremenov pesek različnih granulacij

- Naravnega izvora
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- Presejan
- Brez klic in bakterij, biološko neoporečen
- Pravilne zrnivosti, izrednih mehanskih lastnosti



OPIS PROIZVODA	Kremenov pesek, izredne kemijske čistoče in mehanskih lastnosti, pridobljeni iz posebej izbranih nahajališč kremenca. Oprani z najmodernejšo tehnologijo večkratnega pranja, mokrega sejanja in naknadne obdelave. Pesek je različnih granulacij:
	K200 (0-2) KE 06 (0-4) B35 (0,063-0,355) B100 (0,063-1,0) B80 (0,1-0,8) B150 (0,5-1,5) B170 (0,1-1,7) OB200 (0,063-2,0) B200 (1,0-2,0)

PODROČJE UPORABE Primeren za različno rabo v gradbeništvu.

LASTNOSTI

PROIZVODA

- Naravnega izvora
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- Presejan
- Brez klic in bakterij, biološko neoporečen
- Pravilne zrnivosti, izrednih mehanskih lastnosti

PODATKI O IZDELKU

OSNOVNI
PODATKI

Videz Bel pesek

Pakiranje 25 kg v PE vreči/ 1200 kg (40x25 kg) na paleti

Skladiščenje in rok trajanja NEOMEJENO

Tabela 1: FIZIKALNO - MINERALOŠKI PODATKI

Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,2 %
Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1720°C
Vlaga	1-2 %

Tabela 2: KEMIČNA ANALIZA

SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Odvisna od namena uporabe in željenih karakteristik.

OMEJITVE

OPOZORILA • Za aktualno sejano krivuljo se obrnite na proizvajalca dotičnega materiala.

Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.