KEMABAND X VOGALNIK

Zunanji vogalni element tesnilnega traka

- Za znotraj in zunaj
- Elastičen
- Odporen proti alkalijam, kislinam in solem



OPIS PROIZVODA	**Elastomerni trajnoelastični tesnilni trak širine 120 mm na poliestrski tkanini oblikovan v zunanji vogalnik dimenzij 210 x 210 mm.**
PODROČJE UPORABE	Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogaliih. Za znotraj in zunaj.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Za znotraj in zunaj • Elastičen • Odporen proti alkalijam, kislinam in solem

PODATKI O IZDELKU

OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Belorumeni trak	
	Pakiranje	1 kos 25 kom/ škatli	
	Skladiščenje in rok trajanja	Neomejeno ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru in v originalni, zaprti ter nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.	
TEHNIČNI PODATKI	**Pritisk do razpočenja**	0,70 bar	
	Pritisk do razpočenja UV	0,60 bar	
	Vlečna sila vzdolžno	26 N/15mm	
	Vlečna sila prečno	14 N/15mm	
	Pretrg vzdolžno	290%	
	Pretrg prečno	180%	
	Prečno raztezanje pri 25%	0,5 N/mm	
	Prečno raztezanje pri 50%	0,6 N/mm	
	»Schältest«	0,3 N/10mm	
	UV obstojnost (200 h, 254-360 nm)	obstojen (Ocena 4-5)	(po DIN 54001=ISO 105)
	Področje nataljevanja	130°C/ 140°C	

KEMIJSKA OBSTOJNOST

Pritisk do razpočenja po 7 dnevih odležanja v naslednjem kemijskem zaporedju pri idealni zračni temperaturi.

Solna kislina 3 %	0,60 bar
Žveplova kislina 35 %	0,60 bar
Citronska kislina 100 g/l	0,60 bar
Mlečna kislina 5 %	0,60 bar
Kalijev lug 20 %	0,60 bar
Natrijev hipoklorid	0,60 bar
Morska voda (20 g/l morska sol)	0,60 bar

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA /

PODLAGA Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem.

VGRAJEVANJE KEMABAND X vogalnik vgradimo v prvi sveži sloj vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94, HIDROSTOP DP) in ga vtisnemo z zidarsko žlico ali kovinsko gladilko ter zagladimo robove (po potrebi lahko predhodno zaščitimo s folijo). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94, HIDROSTOP DP) nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega in ga premažemo po celotni površini tesnilnega traku.
Preklop tesnilnega traku mora biti najmanj 5 cm.

ORODJE KEMABAND X vogalnik prilepimo s pomočjo zidarske žlice ali kovinske gladilke.

ČIŠČENJE ORODJA Orodje takoj po končani uporabi operemo z vodo.

OMEJITVE

OPOZORILA

- Višje temperature izmerjene vrednosti v tehničnem listu ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
- Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

Murexin d.o.o., SLO-9201 Puconci, Puconci 393
T +386 (0)2 545 95 00
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@murexin.si | **www.murexin.si** | **www.kema.si**