

# KEMAFLEX ACRYL

## Trajno elastična tesnilna masa

- Izreden oprijem
- Odporna na vremenske vplive
- UV obstojna
- Možnost barvanja
- Razteznost 15 %
- Brez vonja
- Brez topil
- Vodotesna
- Enokomponentna masa
- Trajnoelastična



| OPIS<br>PROIZVODA      | Enokomponentna trajnoelastična tesnilna masa izdelana na akrilni osnovi. Utrjuje z zračno vlago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODROČJE<br>UPORABE    | <p>Za zaključne fuge v gradbeništvu zunaj in znotraj, primerna za les, beton, penobeton, keramične ploščice, mavčne plošče, opeko, vlaknocementne plošče. Za tesnenje stikov pri vgradnji okvirjev in polic ter raznih stikov pri montažni gradnji, za stike v estrihu, plinastem betonu, mavčnem kartonu in lesenih podlagah. Primerna je tudi za stičenje PVC profilov, pocinkanih in lakiranih kovin, če jih enostransko stikujemo z vpojnimi materiali.</p> <p>Masa KEMAFLEX ACRYL ni primerna za površine iz polipropilena, polietilena, teflona, neoprena, bitumna, stekla in naravnega kamna.</p> |
| LASTNOSTI<br>PROIZVODA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izreden oprijem</li> <li>• Odporna na vremenske vplive</li> <li>• UV obstojna</li> <li>• Možnost barvanja</li> <li>• Razteznost 15 %</li> <li>• Brez vonja</li> <li>• Brez topil</li> <li>• Vodotesna</li> <li>• Enokomponentna masa</li> <li>• Trajnoelastična</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| PODATKI O IZDELKU   |                              |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSNOVNI<br>PODATKI  | Videz                        | Pastozna masa v 3 različnih barvnih nijansah                                                                                                                                                          |
|                     | Pakiranje                    | 310 ml v kartuši/ 6200 ml (20x310 ml) v zbirnem kartonu<br>600 ml v ALU črevu - LE V BELI BARVI, 20 ALU črev/škatlo, 45 škatel na paletu                                                              |
|                     | Skladiščenje in rok trajanja | 12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru pri temperaturi med 10°C in 30°C v originalni, neodpri in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži. |
| TEHNIČNI<br>PODATKI | Sveža masa                   |                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Osnova                       | Akrlatna disperzija                                                                                                                                                                                   |
|                     | Izgled                       | Pasta                                                                                                                                                                                                 |
|                     | Mehanizem utrjevanja         | Izhlapovanje vode                                                                                                                                                                                     |
|                     | Specifična teža              | 1650 ± 30 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
|                     | Čas tvorjenja kože           | 10-15 min (pri T=23°C in 50 % rel. vlaž.)                                                                                                                                                             |
|                     | Temperatura nanašanja        | +5°C do +40°C                                                                                                                                                                                         |
|                     | Utrjena masa                 |                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Trdota Shore A               | 20-25 ISO 868                                                                                                                                                                                         |
|                     | Sprememba volumna            | 15 ± 1 % SIST ISO 10563                                                                                                                                                                               |
|                     | Natezna trdnost              | 0,12 ± 0,02 MPa SIST EN 28339                                                                                                                                                                         |
|                     | Raztezek pri pretrgu         | 300 ± 50 % SIST EN 28339                                                                                                                                                                              |
|                     | Temperaturna obstojnost      | -20°C do +75°C                                                                                                                                                                                        |

**NAVODILA ZA  
UPORABO**

**PORABA** Porabo tesnilne mase lahko določimo takole: produkt širine rege v mm x globina rege v mm nam pove porabo v ml po tekočem metru rege, nato pa vsebino kartuše (310 ml) delimo s to vrednostjo in rezultat je izdatnost kartuše tesnilne mase.

Tabela 1: Poraba kita v dolžinskih metrih z eno kartušo glede na širino in globino fuge

| ŠIRINA/ GLOBINA REGE<br>(mm) | 6   | 8   | 10  | 12  | 15  | 20   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 6                            | 8,5 | 6,4 | 5,2 | 4,5 |     |      |
| 8                            |     | 4,9 | 3,9 | 3,3 | 2,7 |      |
| 10                           |     |     | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7  |
| 12                           |     |     |     | 2,3 | 1,9 | 1,4  |
| 15                           |     |     |     |     | 1,5 | 1,2  |
| 20                           |     |     |     |     |     | 1,00 |

**PODLAGA** Podlaga mora biti čista, trdna, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli umazanije. Podlaga ne sme biti zmrznjena (nad +5°C), je pa lahko vlažna in ne mokra. Za boljšo oprijemljivost uporabimo prednamaz, ki ga pripravimo tako, da tesnilno maso KEMAFLEX ACRYL zmešamo z vodo (1 del tesnilne mase + 3 deli vode). S čopičem ali krpo omočimo površino in pustimo nekaj minut.

**VGRAJEVANJE** Kartušo odrežemo pri prvem navoju ustja, privijemo konico, jo glede na željeno širino rege poševno odrežemo, vstavimo v pištolo in rege, ki smo jo prej oblepili s samolepilnim trakom, popolnoma napolnimo s tesnilno maso. Rege poravnamo z lopatico ali podobnim orodjem ter pogladimo z vodo v katero smo dodali detergent, preden nastopi tvorba kože. Če smo uporabili samolepilni trak, ga odstranimo takoj po glajenju reg.

**ČIŠČENJE  
ORODJA** Svežo tesnilno maso lahko z orodja odstranimo z vodo. Strjeno maso je mogoče odstraniti le mehansko.

**ODPRTI ČAS** 10-15 minut

**STRJEVANJE** /

**OMEJITVE**

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.  
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.  
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.  
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
  - Vgrajevanje na zamrznjeno podlago, pri direktni sončni izpostavljenosti, močnem vetru, prepihu ali dežju ni dovoljeno. Med strjevanjem tesnilno maso obvezno čistimo pred zmrzovanjem.
  - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenski vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
  - Sveže vgrajeni material ni obdelovalen na dežju in temperaturi pod +5°C in nad +40°C.
  - Material po utrditvi je obstojen pri temperaturah od -20°C do +75°C.

**Priporočilo:** Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

**Izvor podatkov:** Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

**Lokalne omejitve:** Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA  
VARNOST**

Pri delu z KEMAFLEX ACRYL-om posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

## PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.