

FUGA SAND 200

Za fugiranje tlakovcev, pranih plošč itd.

- Naravnega izvora
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- Presejan
- Pravilne zrnivosti
- Izrednih mehanskih lastnosti



OPIS PROIZVODA	
Kremenov pesek za fugiranje, zrnivosti 1-2 mm.	
PODROČJE UPORABE	Plamensko sušeni kremenov pesek za fugiranje tlakovca, talnih plošč, pranih plošč itd. Zaradi odlične sipkosti in pravilne zrnivosti sestave zagotavlja lahko in kakovostno fugiranje.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Naravnega izvora • 100% opran, brez organskih nečistoč • Presejan • Pravilne zrnivosti • Izrednih mehanskih lastnosti
PODATKI O IZDELKU	
OSNOVNI PODATKI	Videz Bel pesek
	Pakiranje 25 kg v PE vreči/ 1000 kg (40x25 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja Neomejeno od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

Zrnavost	1-2 mm
Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,03 %
Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1720°C
Nasipna teža v sipkem stanju B 200 S	1,39 kg/dm ³
Vlaga	do 0,2 % plamensko sušen

Tabela 1: FIZIKALNO-MINERALOŠKI PODATKI

SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Tabela 2: KEMIČNA ANALIZA

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Odvisno od širine, globine in dolžine tlakovcev, ter pranih plošč, itd...

OMEJITVE

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/ V skladu z evropskimi standardi SIST EN 13139:2002, poročilo št.: P 171-AGR-04, Igmat d.d., Ljubljana - Polje,
STANDARDI Slovenija.

PODATKI ZA VARNOST

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.