

KEMAGLET FX

Mavčna izravnalna masa

- ▶ Odličen oprijem na podlago
- ▶ Paropropustnost
- ▶ Ročni nanos
- ▶ Lahka obdelovalnost
- ▶ Kemična nevtralnost in ekološka ustreznost
- ▶ Za notranjo uporabo
- ▶ Osnova iz naravnega mavca
- ▶ Ne poka, se ne krči in ne nabreka



OPIS PROIZVODA	Izravnalna masa, pripravljena mešanica na osnovi mavca, polnil in specialnih dodatkov, ki omogočajo specifično uporabo.	
PODROČJE UPORABE	Za izravnavo sten in stropov pred polaganjem tapet ali opleskom, za zapolnjevanje stikov, razpok in raznih poškodb pri montaži sten iz mavca, za notranjo uporabo.	
LASTNOSTI PROIZVODA	• Odličen oprijem na podlago • Paropropustnost • Ročni nanos • Lahka obdelovalnost • Kemična nevtralnost in ekološka ustreznost • Za notranjo uporabo • Osnova iz naravnega mavca • Ne poka, se ne krči in ne nabreka	

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Bel prah
	Pakiranje	4 kg v plastični vrečki / 20 kg (5x4 kg) v zbirnem kartonu / 480 kg (24x20 kg) na paleti 20 kg v troslojni papirnatni vreči / 1000 kg (50x20 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Masa na osnovi mineralnih veziv
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 0,8 kg/l - sveže mase: 1,55 kg/l - strjene mase: 1,15 kg/l
	Zrnavost	D _{max} : 0,2 mm
	Delež zraka v sveži malti	11,5 %
	Upogibna trdnost	1,94 MPa
	Tlačna trdnost	6,3 MPa
	Sprijemna trdnost na podlago	0,6 MPa
	Začetek vezanja	>= 70 min

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 0,5-1,5 kg/m² odvisno od debeline nanosa in hrapavosti podlage

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, brez umazanije, mastnih madežev, ostankov premazov, nevezanih delcev in prahu.

PRIPRAVA Luknje v steni do 1 cm globine predhodno pokitamo. Aktivne razpoke v zidu predhodno saniramo, da preprečimo
PODLAGE preslikavanje na KEMAGLET FX. Močno porozne podlage in podlage z neenakomerno vpojnostjo impregniramo z impregnacijo KEMAGRUND S, KEMAGRUND A ali KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1.

RAZMERJE Ca. 14 l vode za 20 kg suhe mešanice / ca. 2,8 l vode za 4 kg suhe mešanice
MEŠANJA

ČAS MEŠANJA V ca. 14 l vode ob neprestanem mešanju vsujemo 20 kg suhe mešanice ter mešamo do enakomerne plastične konsistence brez grudic. Po mešanju upoštevamo čas nabrekanja ca. 5 minut, nakar maso tik pred uporabo še enkrat premešamo.

ORODJE ZA Mešamo v prisilnem mešalcu ali z vrtnim strojem z nastavkom za mešanje. Pri mešanju z vrtnim strojem
MEŠANJE mešamo s čim nižjim številom obratov.

VGRAJEVANJE KEMAGLET FX nanašamo na čisto in stabilno podlago v enotnem sloju. Posušeno izravnalno maso po potrebi obrusimo s finim brusnim papirjem. Med enim in drugim nanosom KEMAGLET FX je potrebno podlago impregnirati z KEMACRYL, KEMAGRUND A razredčeno z vodo v razmerju 1:1.

ORODJE KEMAGLET FX nanašamo ročno s kovinsko gladilko.

ČIŠČENJE Orodje čistimo v svežem stanju z vodo takoj po končani uporabi. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le
ORODJA mehansko.

ČAS ca. 1 h
UPORABNOSTI

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
MATERIALA

OPOZORILA • Zaščititi vseže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI V skladu z evropskimi standardi SIST EN 13279-1:2008, poročilo št. 070-029334, TZUS Praga, Češka

**PODATKI ZA
VARNOST**

KEMAGLET FX izravnalna masa ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. Je kemično nevtralna, okolju prijazna in biološko neoporečna.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PRAVNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.