

# GRADBENA MIVKA

Za pripravo finih ometov

- Naravnega izvora
- 100% oprana, brez organskih nečistoč
- Presejana in pravilne zrnivosti
- Izredne mehanske lastnosti
- Biološko neoporečna
- Naravno vlažna



| OPIS<br>PROIZVODA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Fini kremenov pesek zrnivosti 0,063-1 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PODROČJE<br>UPORABE    | Za pripravo finih ometov za finalizacijo tako zunanjih, kot notranjih stenskih površin. Naravno vlažen.                                                                                                                                                                                                                             |
| LASTNOSTI<br>PROIZVODA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naravnega izvora</li> <li>• 100% oprana, brez organskih nečistoč</li> <li>• Presejana in pravilne zrnivosti</li> <li>• Izredne mehanske lastnosti</li> <li>• Biološko neoporečna</li> <li>• Naravno vlažna</li> </ul>                                                                      |
| PODATKI O<br>IZDELKU   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OSNOVNI<br>PODATKI     | <p><b>Videz</b> Rumenkast pesek</p> <p><b>Pakiranje</b> 25 kg v PE vreči/ 1000 kg (40x25 kg) na paleti Rinfuza</p> <p><b>Skladiščenje in rok trajanja</b> Neomejeno od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.</p> |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Zrnavost                            | 0,063-1 mm             |
| Trdota po Mohsu                     | 7                      |
| Žaroizguba                          | < 0,2 %                |
| Temperatura sintranja               | nad 1500°C             |
| Zmehčišče                           | nad 1720°C             |
| Prostorninska masa<br>nasuto stanje | 1320 kg/m <sup>3</sup> |
| zbito stanje                        | 1480 kg/m <sup>3</sup> |
| Prostorninska masa zrn              | 2636 kg/m <sup>3</sup> |
| Vlaga                               | do 4 %                 |

Tabela 1: FIZIKALNO-MINERALOŠKI PODATKI

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| SiO <sub>2</sub>               | > 98 %  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,297 % |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,658 % |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,032 % |
| CaO                            | 0,041 % |
| MgO                            | 0,027 % |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,009 % |
| K <sub>2</sub> O               | 0,104 % |

Tabela 2: KEMIČNA SESTAVA

## NAVODILA ZA UPORABO

**PORABA** Odvisno od razmerja mešanja.

## OMEJITVE

**Izvor podatkov:** Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

**Lokalne omejitve:** Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**DOKAZILA**

**NORME/ STANDARDI** V skladu z evropskimi standardi SIST EN 13139:2002, poročilo št. P 171-AGR-04, Igmat d.d. Ljubljana-Polje, Slovenija

**PODATKI ZA VARNOST**

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PRAVNA PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.