

HIDROSTOP SET

Hidroizolacijski set za kopalnice

- ▶ Pripravljeno za lepljenje keramične obloge po 3 h
- ▶ Enostavno za uporabo
- ▶ Vse v enem pakiranju
- ▶ Samo za notranje površine



OPIS PROIZVODA		Komplet artiklov za tesnjenje in preprečitev vdora vlage v notranjih območjih pod keramičnimi oblogami.	
PODROČJE UPORABE	Za zatesnitev talnih in stenskih površin tušev, sanitarij, kopalnic in pralnic, za notranjo uporabo. Set je sestavljen iz HIDROSTOP DP, KEMABAND TESNILNI TRAK 12 in dveh kosov KEMABAND MANŠETA M12.		
Komplet vsebuje:			
1 X 7 kg HIDROSTOP DP - enokomponentni, ter hitrosušéi vodotesni premaz brez topil			
2 X KEMABAND MANŠETA M12 - stenska manšeta dimenzije 120x120 mm			
1 X KEMABAND TESNILNI TRAK 12 (10m1) - trajno elastiéni tesnilni trak z 2 cm sredinsko razteznostno cono.			
LASTNOSTI PROIZVODA	• Pripravljeno za lepljenje keramiéne obloge po 3 h • Enostavno za uporabo • Vse v enem pakiranju • Samo za notranje površine		
PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	Videz	PVC vedro	
	Pakiranje	PVC vedro	
	Skladišéenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladišéenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.	
TEHNIÉNI PODATKI	Pripravljeno za polaganje keramiéne obloge	Po ca. 3 h	

Za tehnične karakteristike je potrebno pogledati ločeni tehnični list za vsak dotični proizvod v kompletu.

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA Poraba HIDROSTOP DP je ca. 1,5 kg/m² za mm debeline oziroma ca. 0,8 kg/m² pri debelini 0,5 mm.

PODLAGA Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem. Podlaga je lahko beton (star vsaj 3 mesece), apneno cementni ali mavčni omet, cementni in anhidrini estrih, lahki in porobeton, liti asfalt. Podlaga je tudi lahko zidana stena in mavčno-kartonske plošče. Uporaba ni dovoljena na podlagi, ki je močno izpostavljena vodi in vlagi. Nepravilnosti na površini je potrebno predhodno sanirati.

**PRIPRAVA
PODLAGE** Ometi morajo biti zračno suhi, cementni estrihi pa stari najmanj 28 dni. Vpojne podlage (na primer apneni/cementno apneni omet, mavčni omet, mavčno-kartonske plošče, lahki in porobeton) predhodno obvezno impregniramo s KEMAGRUND S ali polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1. Večje talne in stenske neravnine izravnamo z primerno izravnalno maso.

VGRAJEVANJE HIDROSTOP DP nanašamo neposredno na pripravljeno podlago. Pred uporabo ga je potrebno dobro premešati. HIDROSTOP DP nanese v dveh ali treh izdatnih in ravnih nanosih. Vsak nanos se mora popolnoma posušiti pred nanosom naslednjega. Da bi se izognili nastanku razpok v vogalih in na prebojih, v prvi še sveži nanos potopimo tesnilne trakove (vogalnike, manšete) KEMABAND. Za naknadno polaganje ploščic so primerna vsa fleksibilna lepila, kot na primer KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL MARMOR 180 ipd.

ORODJE HIDROSTOP DP nanašamo s sčetko, gladilko ali valjčkom.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Orodje takoj po končani uporabi operemo z vodo.

STRJEVANJE ca. 15 min. za prvi sloj

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Temperatura zraka, materiala in podlage med uporabo in strjevanjem mora presegati +5°C. Material ne uporabljati, če je podlaga zamrznjena ali obstaja nevarnost zmrzovanja.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PРАВNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroverji, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.