

HIDROZAT MOMENT

Cementni reaktivni prah za trenutno ustavitev aktivnih prodorov vode

- ▶ V trenutku ustavi aktivni prodor vode
- ▶ Izredno hitro zveže - v cca. 1 minuti
- ▶ Ne vsebuje kloridov
- ▶ Hitro razvije trdnosti



OPIS PROIZVODA	
S katalizatorjem pospešeno hitrovezno sredstvo v obliki prahu, ki se pri kontaktu z vodo takoj trdno in trajno strdi. Produkt ne vsebuje sode in kloridov ter kot tak ne povzroča korozije. Strjen HIDROZAT MOMENT je vodotesen, obstojen v vodi in na vremenske vplive.	
PODROČJE UPORABE	Uporablja se povsod, kjer je potrebna hitra zatesnitev tekoče vode pod pritiskom. Ob kontaktu produkta z vodo, se prodor vode ustavi, s tem se doseže zasilna zatesnitev. Kasneje se površina lahko obdelata še s HIDROSTOP ELASTIK-om.
LASTNOSTI	• V trenutku ustavi aktivni prodor vode
PROIZVODA	• Izredno hitro zveže - v cca. 1 minuti • Ne vsebuje kloridov • Hitro razvije trdnosti

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Siv prah
	Pakiranje	1 kg v kartonski zloženki
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Konec vezanja	po 60 sekundah
	Tlačna trdnost	25 N/mm ²
	Možnost obremenitve	po 1 uri

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA ca. 1,5 kg/m²

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez olja in mastnih madežev, mavca, prahu in drugih nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem.

PRIPRAVA Slabo vezan omet na zidnih površinah je potrebno predhodno odstraniti. Pri aktivnih prodorih vode je potrebno
PODLAGE razpoko poglobiti v globino 2 do 3 cm.
Primerne podlage:

- beton z zgoščeno strukturo, najmanj marke C 12/15, ki je trden.
- zid iz opeke in zid iz betonskih zidakov zidan s cementno ali apnenocementno malto z najmanj 10 mm debelo prevleko cementnega ali apnenocementnega ometa.
- najmanj 10 mm debel cementni omet, izveden kot zaglajeni omet ali zaribani omet z brezhibno vezavo na podlago.

VGRAJEVANJE HIDROZAT MOMENT močno pritisnemo na mesto razpoke in jo vtremo v luknjo. Med nanašanjem je priporočljivo nositi zaščitne rokavice.

ČIŠČENJE Orodje takoj po končani uporabi očistimo z vodo.
ORODJA

STRJEVANJE Čas strjevanja HIDROZAT MOMENT-a je odvisen od delovne temperature. Pri optimalnih pogojih je čas strjevanja 1 minuto. Nizke temperature podaljšujejo čas strjevanja.

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +25°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +25°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +25°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vplivi.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PРАВNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroverji, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.