

HYDROMENT FINI OMET

Fini sušilni omet

- Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004
- Za finalno izravnavo sušilnega ometa Hydroment
- Dolgoletne reference
- Za zunanjo in notranjo uporabo



OPIS PROIZVODA	Fini sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor.
PODROČJE UPORABE	Notranji in zunanji fini sušilni omet za finalno izravnavo Hydroment sušilnega ometa.
LASTNOSTI	• Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004
PROIZVODA	• Za finalno izravnavo sušilnega ometa Hydroment • Dolgoletne reference • Za zunanjo in notranjo uporabo

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Siv prah
	Pakiranje	30 kg v plastificirani natron vreči/ 1260 kg (42 x 30 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Omet na osnovi hidravličnih veziv
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,5 kg/l SIST EN 1015-1:1999 - sveže malte: 1,8 kg/l SIST EN 1015-7:1999 - strjene malte: 1,4 kg/l SIST EN 1015-11:2001
	Zrnavost	D_{max}: 1 mm SIST EN 1015-1:1999
	Tlačna trdnost	4,8 N/mm² (CS II) SIST EN 1015-11:2001
	Sprijemna trdnost strjene malte na podlago	0,2 N/mm²; MP: A SIST EN 1015-12:2001
	Kapilarna vodovpojnost	0,32 kgm⁻² /24 ur SIST EN 1015-18:2004
	Globina kapilarnega prodiranja vode	4,78 SIST EN 1015-18:2004
	Koeficient paropropustnosti (μ)	10,9 SIST EN 1015-19:2001
	Vrednost Sd (m)	0,32 m (minimalna debelina sloja d=3 mm) SIST EN 1015-19:2001
	Toplotna prevodnost	0,67 W/mK (P=50 %) SIST EN 1745:2004 0,76 W/mK (P=90 %)
	Vsebnost zračnih por v sveži malti	30-35 vol. % SIST EN 1015-7:1999

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA ca. 3,5 kg/m² za 2 mm.

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, brez prostih delcev in čista.

**PRIPRAVA
PODLAGE** Pred nanašanjem HYDROMENT finega ometa, podlago dobro navlažimo z vodo.

**RAZMERJE
MEŠANJA** ca. 8,4 l na 30 kg suhe mešanice

ČAS MEŠANJA HYDROMENT fini sušilni omet je gotovo pripravljena mešanica, kateri smemo pri pripravi dodati izključno samo vodo. Razmerje mešanja je 30 kg suhe mešanice HYDROMENT finega sušilnega ometa na ca. 8,4 l vode. Pri tem v mešalec najprej vlijemo 90% zamesne vode, dodamo dve vreči suhe mešanice in mešamo ca. 2 minuti. Po tem času mora malta preiti v rahlo, kremasto konsistenco. Če se to ne zgodi, po potrebi dodamo preostalih 10% zamesne vode in malto mešamo do skupnega časa 10 minut.

Izjemoma lahko za mešanje uporabimo tudi električno mešalo z nastavkom za mešanje malt. V vedro vlijemo ca. 8,4 l vode, dodamo 30 kg suhe mešanice in mešamo pri nizkih obratih 3 minute, dokler ne nastane rahla, kremasta konsistenca.

**ORODJE ZA
MEŠANJE** Gradbeni mešalec - 80 l. Izjemoma lahko uporabimo električno mešalo z nastavkom za mešanje malt.

VGRAJEVANJE HYDROMET fini sušilni omet vgradimo 1-2 dni po vgradnji HYDROMENT sušilnega ometa. Omet zagladimo klasično, kot fini omet. Debelina ometa naj bo ca. 2 mm. Pri vgradnji na zunanjih površinah je v sredino HYDROMENT finega sušilnega ometa priporočljivo vgraditi alkalno odporno stekleno mrežico. Pri izdelavi fasadnih površin se moramo izogibati direktni sončni pripeki, dežju, močnem vetru ali megli. HYDROMENT fini sušilni omet moramo negovati kot ostale fasadne površine pred neugodnimi vremenskimi pogoji (najpogostejše klasične zaščitne zaveses).

ORODJE Za zaglajevanje uporabimo leseno ali plastično gladilko.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo.

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- HYDROMENT fini sušilni omet lahko prebarvamo po ca. treh tednih. Pri tem smemo uporabiti le paropropustne mineralne premaze, ki dopuščajo difuzijo (dihanje). Tem pogojem ustrezajo silikatne, silikonske, mineralne barve, apneni belež ipd.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
 - Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI V skladu z evropskimi standardi SIST EN 998-1:2004, poročilo št. 313500093/2008, ITC Zlin-Louky, Češka

PODATKI ZA VARNOST

HYDROMENT fini sušilni omet ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. Ker vsebuje hidravlična veziva, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.