

KEMASAN 590 FF

Fina izravnalna masa na osnovi Romanskega apna

- Odličen oprijem na podlago
- Se ne krči, ne nabreka, ne tvori razpok
- Enostaven nanos
- Odpornost na vlago in soli
- Za notranjo in zunanjo uporabo



OPIS PROIZVODA	
Izravnalna malta na osnovi Romanskega apna.	
PODROČJE UPORABE	Za zaključno izravnavo fasad in popravilo štukatur na zgodovinskih objektih. Debelina nanosa v enem nanosu je 2 do 6 mm.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Odličen oprijem na podlago • Se ne krči, ne nabreka, ne tvori razpok • Enostaven nanos • Odpornost na vlago in soli • Za notranjo in zunanjo uporabo

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Sivo-rjavi prah
	Pakiranje	15 kg v plastičnem vedru (3x5 kg)
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Malta na osnovi Romanskega apna
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,14 kg/l
		SIST EN 1015-1:1999
		- sveže malte: 1,66 kg/l
		SIST EN 1015-7:1999
		- strjene malte: 1,48 kg/l
		SIST EN 1015-11:2001
	Zrnavost	D _{max} : 0,315 mm
	Debelina nanosa	SIST EN 1015-1:1999
		2-6 mm
	Koeficient paropropustnosti (μ)	8,4
	Vrednost Sd (m)	SIST EN 1015-19:2001
		0,03 (minimalna debelina sloja d=3 mm)
	Upogibna trdnost po 28 dneh	SIST EN 1015-19:2001
		2,19 MPa
	Tlačna trdnost po 28 dneh	4,7 MPa (CS II)
		SIST EN 1015-11:2001

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 1,5 kg/m² za sloj 1 mm

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, brez umazanije, mastnih madežev, ostankov premazov, nevezanih delcev in prahu. Površina mora imeti hrapavo strukturo odprtih por. Pred nanašanjem KEMASAN 590 FF podlago dobro navlažimo z vodo. KEMASAN 590 FF vgrajujemo na še mokro impregnacijo.

**PRIPRAVA
PODLAGE** Površina mora imeti hrapavo strukturo odprtih por, zato pri pregladkih površinah priporočamo predhodno ohrapavljenje s peskanjem, brušenjem ali z drgnjenjem z žično krtačo. Razpoke do globine 1 cm predhodno zakitamo. Aktivne razpoke ustrezno saniramo.

**RAZMERJE
MEŠANJA** Ca. 4,2 l vode na 15 kg suhe mešanice

ČAS MEŠANJA V vodo ob neprestanem mešanju vsujemo suho mešanico KEMASAN 590 FF ter mešamo do enakomerne plastične konsistence brez grudic. Po mešanju upoštevamo čas nabrekanja ca. 5 minut, nakar maso tik pred uporabo še enkrat premešamo. Pripravimo si samo toliko malte, kolikor je lahko uporabimo v 45 minutah.

**ORODJE ZA
MEŠANJE** KEMASAN 590 FF mešamo z vrtnim strojem z nastavkom za mešanje. Pri mešanju z vrtnim strojem mešamo s čim nižjim številom obratov.

VGRAJEVANJE KEMASAN 590 FF nanašamo na čisto in stabilno podlago v enotnem sloju debeline do 6 mm.

ORODJE Gladilka.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Po končanem delu priporočamo, da uporabljeno orodje takoj sperete s čisto vodo. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.

**ČAS
UPORABNOSTI** 45-60 minut

STRJEVANJE /

OMEJITVE

TEMPERATURA 0°C min./ +25°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA 0°C min./ +25°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA 0°C min./ +25°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
 - Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Uporabiti samo priporočeno količino vode in mešanico iz nepoškodovane embalaže. Ne prekoračiti priporočene debeline nanosa.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred prehitrim sušenjem, visokimi temperaturami, direktnim soncem, vetrom, zmrzaljo in dežjem vsaj 48 ur po nanosu.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.