

KEMASOL CREAM

Injektirna krema

- ▶ Na osnovi silana, brez topil
- ▶ Optimiziran za injektiranje brez pritiska
- ▶ Primerno za zidove z večjo vsebnostjo vlage
- ▶ Pripravljeno za uporabo



OPIS PROIZVODA	KEMASOL CREAM je injektirna krema, brez topil na osnovi silana.
-------------------	---

PODROČJE UPORABE	KEMASOL CREAM se uporablja za izvedbo bariere kapilarni vlagi (horizontalne blokade) v opečnih, kamnitih ali mešanih zidovih.
---------------------	---

LASTNOSTI PROIZVODA	• Na osnovi silana, brez topil • Optimiziran za injektiranje brez pritiska • Primerno za zidove z večjo vsebnostjo vlage • Pripravljeno za uporabo
------------------------	--

PODATKI O IZDELKU

OSNOVNI PODATKI	Videz	Bela ali rumenkasta krema
--------------------	-------	---------------------------

Pakiranje	600 ml ALU črevo / 12 kosov v kartonski škatli
-----------	--

Skladiščenje in rok trajanja	Rok trajanja je odtisnjen na embalaži. Produkt je potrebno pravilno skladiščiti v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži
------------------------------	--

TEHNIČNI PODATKI	Vsebnost suhe snovi	Ca. 80 % (utežno)
---------------------	---------------------	-------------------

Gostota	Ca. 0,9 g/cm ³
---------	---------------------------

Plamenišče	64 °C
------------	-------

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA Ca. 140 ml/m² za 12 cm debel zid oz. ca. 600 l/m² (eno alu črevo) za 42 cm debel zid.

Poraba KEMASOL CREAM je odvisna od poroznosti, vlažnosti in debeline zidu.

VGRAJEVANJE Odstranimo ves stari navlaženi omet najmanj do višine, do katere se pojavlja vlaga. Zid vrtamo v eni vrsti, premer vrtine naj bo 12-20mm. Vrtine se morajo izvajati v opeko oziroma v vezni material med opeko v ravni liniji (horizontalno in ne pod kotom). Razmak med vrtinami mora biti med 80 mm in maksimalno 125 mm, kot je razvidno iz slike. Globino vrtanja uravnavamo tako, da je konec vrtine 2 cm pred koncem zidu. Vrtine se načeloma izvajajo v višini terena (z zunanje strani) in v višini končnega tlaka (z notranje strani). Iz vrtin odsesamo ali izpihamo ves prah. Izberite injektirno iglo, ki je enakega premera kot so same vrtine. Injektirno iglo potisnemo globoko v vrtino in počasi iztiskamo KEMASOL CREAM, medtem ko vlečemo iglo počasi iz vrtine. HYDROMENT sušilni omet nad nivojem prekrititve dviga kapilarne vlage nam dodatno izsušuje ter odvaja z leti nakopičeno vlago iz zidu. HYDROMENT sušilni omet je na mineralni osnovi, visoko paropropusten ter omogoča dihanje zidov. Zaključno barvanje fasade izvršimo izključno s paropropustnimi barvami (silikonsko-silikatne barve) ali apnenim beležem.

ČIŠČENJE Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.

PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.

ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.

MATERIALA

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.