

KEMA IMPREGNATOR

Kemijski utrjevalec betonskih površin v tekoči obliki

- ▶ Preprečuje prašenje betonskih površin
- ▶ Uporaben za sveži in stari beton ter estrih
- ▶ Zmanjšuje vpojnost vode in olj



OPIS PROIZVODA	Specialni, gotovo pripravljen kemijski utrjevalec betonskih površin.
PODROČJE	Uporablja se za utrjevanje cementno vezanih podlag, za zaščito svežega in starega betona ter estriha. Povečuje abrazijsko, zmrzlinško in kemijsko odpornost na cementno vezanih podlagah ter poveča trdnost podlage. KEMA IMPREGNATOR izrazito zmanjša vpojnost vode in olj na impregniranih površinah, ker v kapilarah, lasastih razpokah in mikro porah tvori netopne mineralne kristale.
UPORABE	
LASTNOSTI	• Preprečuje prašenje betonskih površin • Uporaben za sveži in stari beton ter estrih • Zmanjšuje vpojnost vode in olj
PROIZVODA	

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Tekočina
	Pakiranje	50 kg v balonu/ 800 kg (16x50 kg) na paleti 10 kg v plastični ročki/ 600 kg (60x10 kg) na paleti 1 kg v plastenki/ 8 kg (8x1 kg) v kartonski škatli/ 576 kg (72x8 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru in v originalni, zaprti ter nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
	Kemijska sestava	Raztopina kremenčeve kisline in natrijevih soli
TEHNIČNI PODATKI	pH (pri 20°C)	cca. 11 - 13
	Gostota	1,05-1,15 g/cm ³
	Barva	Brezbarvna
	Suha snov	15 -17 %

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 0,1-0,2 kg tekoče mešanice /m², odvisno od namena uporabe za en nanos

Izdatnost: 1 kg tekoče mešanice zadostuje za 6-10 m² površine (en nanos)

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, brez odstopajočih delcev in čista. Beton mora biti brez kakršnih koli tesnilnih sredstev ali barv, produkt se lahko uporabi le na mineralnih podlagah.

**PRIPRAVA
PODLAGE** Beton se pred uporabo KEMA IMPREGNATORJA posesa oziroma ustrezno očisti.

ČAS MEŠANJA Pred uporabo mešanico temeljito premešamo.

VGRAJEVANJE Pred uporabo premešamo oziroma pretresemo mešanico. Nanašamo 2-3 nanosa mokro na mokro, da dosežemo nepretrgan površinski film.
S pomočjo metle ali krtače premagamo površinsko napetost in pripomoremo k boljši penetraciji v beton. Preprečimo nastajanje luž. Vsaj 30 minut mora biti površina mokra v celoti, brez suhih področij. Če je beton zelo porozen, izvedemo drugi nanos.
Za doseganje vodotesnosti in oljetesnosti znotraj betonskih cistern (vodni stolpi ali cisterne za rastlinsko olje) nanesemo vsaj tri nanose. Čas sušenja, med posameznimi nanosi, 12 ur.

ORODJE Uporabimo krtačo, ščetko, čopič, metlo ali pršilo.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Orodje čistimo v svežem stanju takoj po končani uporabi z vodo.

OMEJITVE

**TEMPERATURA
PODLAGE** min. 5°C

**TEMPERATURA
ZRAKA** min. 5°C

**TEMPERATURA
MATERIALA** min. 5°C, priporočljiva temperatura 20°C

OPOZORILA • Nanos impregnatorja ni dovoljen ob dežju oziroma ga odsvetujemo, če je napoved vremena deževna.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

Produkt je v mokrem stanju dražilen. Draži oči in kožo. Zdravju škodljiv ob zaužitju. Hraniti izven dosega otrok. Produkt je na vodni osnovi in kot tak ne predstavlja požarno nevarnost.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.