LF 3 ZAŠČITA PRED IZHLAPEVANJEM

Tekoče sredstvo za nego svežega betona

- Gospodarnost pri nanosu s škropljenjem
- Nanos na mladi beton in estrih
- Preprečuje prehitro izsuševanje
- Ne vsebuje topil in voskov
- Okolju prijazno



OPIS PROIZVODA	**Na polimerni osnovi, ne vsebuje topil in voskov, okolju prijazno.**
PODROČJE UPORABE	Sveži beton in estrih ščiti pred prehitro površinsko izsušitvijo in nastankom lasastih razpok. Nadomešča nujno nego sveže razopaženih betonskih površin. Ne zmanjšuje oprijema zaključnih premazov in lepil. Nanaša se z brizganjem na površino svežega betona.
	Je gotovo pripravljen produkt in ga pred uporabo ne redčimo z vodo. Na beton oziroma estih, ki ga želimo zaščititi, nanesemo enakomeren tanek film.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Gospodarnost pri nanosu s škropljenjem • Nanos na mladi beton in estrih • Preprečuje prehitro izsuševanje • Ne vsebuje topil in voskov • Okolju prijazno

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Mlečno bela tekočina
	Pakiranje	30 kg v plastični ročki/ 480 kg (16x30 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži
TEHNIČNI PODATKI	**Gostota**	1,0-1,005 kg/dm^3
	Vonj	značilen
	Topnost v vodi	da
	pH vrednost	7,5-8,5 pri 20°C

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA	200 g/m^2
VGRAJEVANJE	Nanašamo ga na sveži beton, ko površina postane "mat" vlažna oziroma na razopažene betonske površine v popolnoma pokrivnem filmu. Film ne zmanjšuje oprijema nadaljnih običajnih premazov in s polimeri obogatenih lepil za keramiko.
ORODJE	Za škropljenje so primerne vse ročne škropilnice z ustrezno šobo za čim bolj enakomeren in gospodaren nanos.
ČIŠČENJE ORODJA	Orodje čistimo v svežem stanju z vodo takoj po končani uporabi.

OMEJITVE

TEMPERATURA PODLAGE	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA ZRAKA	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA MATERIALA	+5°C min./ +30°C max.
OPOZORILA	• Ekstremni vremenski pogoji ali posebni načini betoniranja lahko poleg nanosa zahtevajo še dodatno nego svežega betona. • Ne sme se dodajati kot dodatek neposredno v sveži beton. • Po polni osušitvi je odporen na dež.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

KEMACURE ECO ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.
Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

KEMA d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T +386 (0)2 545 95 00 | **F** +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@kema.si | **www.kema.si**