

KEMALATEX

Polimerna disperzija za vezni most (staro-novo)
pri preplastitvah površin starega betona

- ▶ Povečuje sprijemljivost svežih betonov in malt na staro podlago
- ▶ Priprava in vgradnja veznega sloja "pačoka" v razmerju Kemalatex/ cement 1:2 po sistemu "sveže na sveže"



OPIS PROIZVODA		Polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi.	
PODROČJE UPORABE	Uporablja se za pripravo veznega mosta (vezi staro-novo) pri izvedbi vezanega estriha oziroma dolepljenju izravnalnega sloja malte (BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 840 M) na pripravljeno in stabilno površino starega betona. Lahko jo uporabljamo koncentrirano ali pa jo razredčimo z vodo v razmerju 1:1, odvisno od vpojnosti podlage. Za najboljši učinek vezni sloj pripravimo v obliki »pačoka« - mešamo s cementom v razmerju 1:2. Pri tem moramo biti še posebej pozorni, da ga vgrajujemo po sistemu »sveže na sveže«.		
LASTNOSTI PROIZVODA	• Povečuje sprijemljivost svežih betonov in malt na staro podlago • Priprava in vgradnja veznega sloja "pačoka" v razmerju Kemalatex/ cement 1:2 po sistemu "sveže na sveže"		
PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	Videz	Bela tekočina	
	Pakiranje	10 kg v plastični ročki/ 600 kg (60x10 kg) na paleti 50 kg v sodu/ 800 kg (16x50 kg) na paleti	
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži nad 0°C. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.	
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Polimerna disperzija	
	Gostota	1,016-1,020 g/cm³	
	pH	8-10	

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA ca. 0,5-0,7 l/m² za vezni sloj

**PRIPRAVA
PODLAGE** Podlaga mora biti čista, brez mastnih madežev, prahu ter nevezanih delcev. Porožno podlago moramo predhodno dobro navlažiti, vendar pri samem vgrajevanju ne sme biti prisotne stoječe vode ali aktivnih prodorov vode.

**RAZMERJE
MEŠANJA** KEMALATEX in cement se zamešata v razmerju 1:2.

VGRAJEVANJE Masa se vgradi na mat vlažno, odesano in nahrapavljeno površino z valjčkom ali metlo neposredno pred vgradnjo preplastitve po sistemu »sveže na sveže«.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Orodje čistimo v svežem stanju z vodo takoj po končani uporabi.

OMEJITVE

**TEMPERATURA
PODLAGE** +5°C min./ +30°C max.

**TEMPERATURA
ZRAKA** +5°C min./ +30°C max.

**TEMPERATURA
MATERIALA** +5°C min./ +30°C max.

- OPOZORILA**
- Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Priporočilo: Ostanke razlitega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

KEMALATEX ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.