KEMAMIX F

Fini apnenocementni omet

- Dober oprijem na podlago
- Pravilna in kontrolirana sestava
- Ustreza skupini ometov GP CS II po SIST EN 998-1:2004
- Notranji in zunanji fini omet
- Primerno tudi za prostore s povečano vlago
- Izdatnost



OPIS PROIZVODA	**Suha, industrijsko pripravljena mešanica na osnovi apna in cementa, točno določene granulacijske sestave finih kremenovih peskov ter specialnih dodatkov.**
PODROČJE UPORABE	Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo grobega apnenocementnega ometa.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Dober oprijem na podlago • Pravilna in kontrolirana sestava • Ustreza skupini ometov GP CS II po SIST EN 998-1:2004 • Notranji in zunanji fini omet • Primerno tudi za prostore s povečano vlago • Izdatnost

PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Siv prah	
	Pakiranje	20 kg v plastificirani natron vreči/ 1200 kg (60x20 kg) na paleti	
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.	
TEHNIČNI PODATKI	**Kemijska sestava**	Omet na osnovi mineralnih in hidravličnih veziv, kremenovega agregata in aditivov	
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,2 kg/l	SIST EN 1015-1:1999
		- sveže malte: 1,8 kg/l	SIST EN 1015-7:2001
		- strjene malte: 1,6 kg/l	SIST EN 1015-11:2001
	Zrnavost	D_{max}: 1 mm	SIST EN 1015-1:1999
	Delež zraka v sveži malti	18 %	SIST EN 1015-7:1999
	Tlačna trdnost	< = 5 MPa (CS II)	SIST EN 1015-11:2001
	Sprijemna trdnost na podlago	>= 0,2 MPa	SIST EN 1015-12:2001
	Kapilarna vodovpojnost	W0	SIST EN 1015-18:2004
	Koeficient paropropustnosti (μ)	< = 15	SIST EN 1015-19:2004
	Toplotna prevodnost	0,47 W/m.K	SIST EN 1745:2004

NAVODILA ZA UPORABO	
PORABA	3-5 kg/m^2
PODLAGA	Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravno, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem. Površina osnovnega ometa mora biti enakomerno osušena. Pred nanosom finega ometa jo dobro navlažimo z vodo.
RAZMERJE MEŠANJA	Ca. 5,2 l vode na 20 kg suhe mešanice
ČAS MEŠANJA	KEMAMIX F je gotovo pripravljena mešanica, kateri pri pripravi dodamo samo vodo. Mešamo vedno najmanj dve vreči suhe maltne mešanice z ca. 10,4 l vode. Pri ročnem mešanju v čisto posodo pripravimo ca. 5,2 l vode pitne kakovosti in vanjo vmešamo 20 kg suhe maltne mešanice.
ORODJE ZA MEŠANJE	KEMAMIX F mešamo v običajnem ali pretočnem gradbenem mešalcu.
VGRAJEVANJE	KEMAMIX F vgradimo 1-2 dni po vgradnji KEMAMIX G ometa. Omet zagladimo klasično, kot fini omet. Debelina ometa naj bo ca. 2 mm.
ORODJE	Za ometavanje uporabimo zidarsko žlico. Za zaglajevanje uporabimo leseno ali plastično gladilko.
ČIŠČENJE ORODJA	Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo.

OMEJITVE

TEMPERATURA PODLAGE	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA ZRAKA	+5°C min./ +30°C max.
TEMPERATURA MATERIALA	+5°C min./ +30°C max.
OPOZORILA	• Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo. • Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od 5°C. • KEMAMIX F moramo negovati kot ostale fasadne površine pred neugodnimi vremenskimi pogoji (najpogosteje klasične zaščitne zavese). • Fini omet za strjevanje potrebuje zadostno količino vode. Da bi preprečili prehitro izsuševanje finega ometa med vezanjem, se moramo izogibati direktni sončni pripeki in močnemu vetru. Fasadno površino zaščitimo z zaščitnimi zavesami ali škropimo z vodo. prav tako moramo preprečiti, da bi v času vezanja fini omet izpiral dež.
	Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.
	Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.
	Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI	V skladu z evropskimi standardi EN 998-1:2004, poročilo št. 5066, IRMA, Trzin, Slovenija

PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.
Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

Murexin d.o.o., SLO-9201 Puconci, Puconci 393
T +386 (0)2 545 95 00
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@murexin.si | **www.murexin.si** | **www.kema.si**