

PRIMER PU 150

Prednamaz, ki izboljša oprijemljivost površin pri uporabi tesnilnih mas

- ▶ Izboljša oprijem na nevpojnih in vpojnih podlagah
- ▶ Enokomponenten
- ▶ Uravnava vpojnost podlage



OPIS PROIZVODA	Enokomponentno grundirno sredstvo za boljši oprijem poliuretanskih mas. Uravnava vpojnost podlage in izboljša oprijem trajno elastične tesnilne mase KEMAFLEX PU, kakor tudi silikonske tesnilne mase KEMASIL.
PODROČJE UPORABE	Za zunanjo in notranjo uporabo na vpojnih in nevpojnih podlagah.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Izboljša oprijem na nevpojnih in vpojnih podlagah • Enokomponenten • Uravnava vpojnost podlage

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Tekočina
	Pakiranje	1 kg v plastenki, 10 kosov na karton, 63 kartonov na paletu
TEHNIČNI PODATKI	Skladiščenje in rok trajanja	24 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v hladnem suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturah nad 0°C. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
	Čas sušenja	Min. 30 min.
	Gostota	ca. 1,0 g/cm ³
	Viskoznost	ca. 50 mPa*s
	Poraba	1 l zadostuje za ca. 150 m ²

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 1 l zadostuje za ca. 150 m² - odvisno od vpojnosti podlage.

PODLAGA Podlaga je lahko vlažna, nikakor pa ne sme biti mokra. Voda ne sme stati na površini.

PRIPRAVA Podlaga mora biti trdna, ravna in nosilna, kot tudi brez madežev olja, masti, praha in ostalih ločilnih slojev. Ker
PODLAGE produkt naredi transparentni film na vpojnih podlagah, jih je obvezno potrebno zaščititi z lepilnim trakom, da se izogne nastanku madežev na površini.

ČAS MEŠANJA PRED UPORABO PREMEŠATI!

VGRAJEVANJE Na podlago ga nanesemo z valjčkom ali z uporabo čopiča nerazredčenega in pred nadaljnjimi nanosi počakamo, da se popolnoma posuši. (čas sušenja je odvisen od vpojnosti površine in temperatur pri sami vgradnji). Po minimalno 30 minutah in maksimalno 8 urah je potrebno vgraditi tesnilno maso.
Po vgradnji je potrebno površino zaščititi pred prahom ali umazanijo.

ORODJE Material se nanaša z valjčkom, penastim valjčkom ali čopičem.

ČIŠČENJE Orodje in morebiti ostala umazana področja takoj po uporabi očistiti.
ORODJA

STRJEVANJE Čas sušenja je odvisen od vpojnosti podlage, ter temperature in zračne vlažnosti.

OMEJITVE

TEMPERATURA +15°C do +25°C
PODLAGE

TEMPERATURA +15°C do +25°C
ZRAKA

TEMPERATURA +15°C do +25°C
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Idealni klimatski pogoji so med 40 in 60 % relativne zračne vlažnosti.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
 - Visoka zračna vlaga in nizke temperature podaljšajo, visoke temperature pa skrajšajo čas sušenja in strjevanja premaza.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Podrobnejši podatki so podani v varnostnem listu.

**PRAVNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.