

KEMAPOX CHIPS

Dekorativeni barvni lističi

- Visoka fleksibilnost
- Povprečna velikost je 2-4 mm



OPIS PROIZVODA	KEMAPOX CHIPS so enobarvni lističi narejeni iz trdega filma, kateri se naključno reže ali lomi. Oblika delcev je neenakomerna, velikost je opisana v sejalni analiz. Z mešanjem več enobarvnih delcev se lahko dobi izredno visok dekorativen efekt.
PODROČJE UPORABE	KEMAPOX CHIPS je namenjen za pripravo visoko dekorativnega epoksidnega ali poliuretanskega tlaka. Prav tako možna uporaba na stenah.
BARVE	Na zalogi črna, bela, rdeča in modra barva. Ostale barve dobavljive po predhodnem dogovoru.
LASTNOSTI	• Visoka fleksibilnost
PROIZVODA	• Povprečna velikost je 2-4 mm

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Enobarvni trdni lističi
	Pakiranje	0,5 kg v plastičnem vedru
	Skladiščenje in rok trajanja	Neomejeno ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Osnova	PVAc
	Specifična teža	2-2,5 g/cm ³
	VOC	< 400 ppm
	Vsebnost suhe snovi	100 %
	Vsebnost kadmija	< 2 ppm
	Vsebnost svince	< 4 ppm
	Vsebnost živega srebra	< 1 ppm

PORAZDELITEV PO VELIKOSTI

Velikost (mm)	Odstotek
0-0,5	2 - 8 %
0,5-1	12 - 18 %
1-2	30 - 40 %
2-4	40 - 48 %
4-5,6	0 - 2 %
> 5,6	0 %

NAVODILA ZA
UPORABO

PORABA odvisna od zelenega izgleda tlaka

OMEJITVE

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PРАВNA
PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.