

KEMAMIX SPX W

Belo lepilo za porobetron

- Dobra obdelovalnost
- Izdatnost
- Visoke trdnosti
- Odpornost na vlago in vodo
- Zmrzljinska obstojnost
- Za zunanjo in notranjo uporabo
- Bele barve



OPIS PROIZVODA	Suha, industrijsko pripravljena mešanica bele barve na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter specialnih dodatkov. Pri pripravi ji dodamo le vodo.
---------------------------	---

PODROČJE UPORABE	Za lepljenje plinobetonskih elementov, zidakov in plošč. Za notranjo in zunanjo uporabo v nanosu debeline ca. 3 mm.
-----------------------------	---

- | | |
|--------------------------------|---|
| LASTNOSTI
PROIZVODA | <ul style="list-style-type: none">• Dobra obdelovalnost• Izdatnost• Visoke trdnosti• Odpornost na vlago in vodo• Zmrzljinska obstojnost• Za zunanjo in notranjo uporabo• Bele barve |
|--------------------------------|---|

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Beli prah
	Pakiranje	25 kg v plastificirani vreči / 1200 kg (48x25 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Cementno vezano s polimeri obogateno lepilo
	Specifična teža	- sveže malte: 1,53 kg/l (pri + 20°C) SIST EN 12190:2000
		- v suhem stanju: 1,39 kg/l (pri + 20°C)
	Zrnavost	D _{max} : 0,355 mm SIST EN 12192-1:2002
	Debelina sloja	ca. 3 mm
	Tlačna trdnost po 28 dneh	$\geq 8,06 \text{ N/mm}^2$ SIST EN 1015-11:2001/A1:2007
	Upogibna trdnost po 28 dneh	$\geq 3,12 \text{ N/mm}^2$ SIST EN 1015-11:2001/A1:2007
	Natezno adhezijska trdnost po 28 dneh	$\geq 0,47 \text{ N/mm}^2$ SIST EN 1015-12:2001
	Toplotna prevodnost	0,67 W/mK SIST EN 1745:2004
	Koeficient paroprepustnosti	15/35 SIST EN 1745:2004
	pH	11-13,5 pri 20°C

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA ca. 20 do 25 kg suhe mešanice KEMAMIX SPX W na 1 m³ plinobetonskih elementov.

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in karšnekoli umazanije ter nekoliko hrapava.

**RAZMERJE
MEŠANJA** Ca. 6,75 l na 25 kg suhe mešanice.

ČAS MEŠANJA Suho mešanico temeljito vmešamo v čisto vodo, da dobimo homogeno maso srednjeplastične konsistence brez grudic. Maso pustimo nekaj minut, da nabrekne, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro premešamo in po potrebi dodamo nekoliko vode. Lepilni malti, ki je že v fazi vezanja, ne smemo dodajati vode za povečanje preoblikovalnosti.

**ORODJE ZA
MEŠANJE** KEMAMIX SPX W mešamo v čisti posodi z vrtnim strojem s posebnim mešalom za lepilo. Uporaba navadnega betonskega prosto padajočega mešalca ni priporočljiva.

VGRAJEVANJE Lepilno malto, ki smo jo pripravili v navedenem mešalnem razmerju, nanesemo na ustrezno pripravljeno in rahlo navlaženo podlago. Na svežo malto položimo in namestimo plinobetonski element.

ORODJE KEMAMIX SPX W nanašamo s počjo lopatice za nanos lepilne malte.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Orodje čistimo v svežem stanju takoj po končani uporabi. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.

**ČAS
UPORABNOSTI** ca. 2 ure

ODPRTI ČAS ca. 30 min.

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./+30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./+30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./+30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
 - Uporabiti samo priporočeno količino vode in nepoškodovano mešanico. Ne prekoračiti priporočene debeline nanosa.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi prepisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obanšanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/ V skladu z evropskimi standardi SIST EN 998-2:2004
STANDARDI

**PODATKI ZA
VARNOST**

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.