

KEMASAN 520

Grobi apneni omet

- Ustreza zahtevam za omet GP (CS IV) po EN 998-1:2004
- Dober oprijem na podlago
- Vodoodbojnost
- Paropropustnost
- Mikroarmiran
- Za ročni nanos
- Pravilna in kontrolirana sestava
- Lahka obdelovalnost in izdatnost



OPIS PROIZVODA	Gotovo pripravljeni rahlo podaljššan grobi apneni omet za ometavanje.
PODROČJE UPORABE	Idealni omet za zgradbe pod spomeniškim varstvom, kjer se zahteva kontrolirana sestava in enakomerna kakovost ometa.
LASTNOSTI PROIZVODA	V primerih, ko so ometi poškodovani zaradi prisotnosti kapilarne vlage in je potrebna sanacija s sanacijskimi sušilnimi ometi, vgradimo do predpisane višine sušilni omet Hydroment, nad njim pa omet KEMASAN 520. • Ustreza zahtevam za omet GP (CS IV) po EN 998-1:2004 • Dober oprijem na podlago • Vodoodbojnost • Paropropustnost • Mikroarmiran • Za ročni nanos • Pravilna in kontrolirana sestava • Lahka obdelovalnost in izdatnost

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Siv prah
	Pakiranje	25 kg v vreči/ 1200 kg (48x25 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Omet na osnovi mineralnih in hidravličnih veziv, kremenovega agregata in aditivov
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,5 kg/l SIST EN 1015-1:1999
		- sveže malte: 1,6 kg/l SIST EN 1015-7:1999
		- strjene malte: 1,3 kg/l SIST EN 1015-11:2001
	Zrnavost	D _{max} : 3,15 mm SIST EN 1015-1:1999
	Tlačna trdnost	≥ 6 MPa (CS IV) SIST EN 1015-11:2001
	Sprijemna trdnost malte na podlago	$\geq 0,2$ MPa; MP: B SIST EN 1015-12:2001
	Kapilarna vodovpojnost	$\geq 0,24$ kgm ⁻² /24 ur SIST EN 1015-18:2004
	Koeficient paropropustnosti (μ)	11,02 SIST EN 1015-19:2001
	Vrednost Sd (m)	0,22 (minimalna debelina sloja d=20 mm) SIST EN 1015-19:2001
	Toplotna prevodnost	1,17 W/mK (P=50 %) SIST EN 1745:2004
		1,28 W/mK (P=90%)

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA ca. 15 kg/m² za sloj debeline 1 cm

PRIPRAVA Podlaga, na katero bomo nanašali KEMASAN 520, mora biti čista, brez prahu, slabo vezanih delcev, ostankov

PODLAGE opažnih olj, ločilnih premazov in umazanije. Pred nanašanjem grobega ometa je potrebno podlago dobro navlažiti z vodo.

**RAZMERJE
MEŠANJA** Ca. 3,75 l vode na 25 kg suhe mešanice

ČAS MEŠANJA KEMASAN 520 je gotovo pripravljena mešanica in ji pri pripravi dodamo samo vodo. Na 25 kg suhe mešanice KEMASAN 520 dodamo ca. 3,75 l vode.

VGRAJEVANJE Vgrajujemo ga kot običajni grobi ometi. Če hočemo fino zaglajeno strukturo ometa, moramo površino naknadno zagladiti s finim ometom KEMASAN 590F.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.

STRJEVANJE /

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Pred ometavanjem podlago izdatno navlažimo z vodo. Prav tako izdatno navlažimo vsak posamezni sloj ometa pred nadaljnjim ometavanjem.
 - Temperatura zraka in podlage med nanašanjem malte in vezanjem ne sme pasti pod 0°C. Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.
 - Da bi preprečili prehitro izsuševanje ometa med vezanjem, se moramo izogibati direktni sončni pripeki in močnemu vetru. Fasadno površino zaščitimo z zaščitnimi zavesami ali škropimo z vodo. Prav tako moramo preprečiti, da bi v času vezanja omet izpiral dež.
 - Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI V skladu z evropskimi standardi SIST EN 998-1:2004, poročilo št. 313500025/2006, ITC Zlin-Louky, Češka

**PODATKI ZA
VARNOST**

KEMASAN 520 ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. Ker vsebuje hidratizirano apno, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВНА ПОДЛАГА

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.