

KEMASAN 590 F

Fini sušilni omet na osnovi Romanskega apna

- Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov
- Difuzijska odprtost
- Za ročni nanos
- Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004
- Odpornost na vlago, soli ter vremenske vplive
- Za notranjo in zunanjo uporabo



OPIS PROIZVODA	
Fini sušilni omet na osnovi Romanskega apna z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor.	
PODROČJE UPORABE	Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo KEMASAN 590 sušilnega ometa.
LASTNOSTI	• Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov • Difuzijska odprtost • Za ročni nanos • Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004 • Odpornost na vlago, soli ter vremenske vplive • Za notranjo in zunanjo uporabo
PROIZVODA	

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Sivo-rjava prašna mešanica
	Pakiranje	25 kg v plastificiranih natron vreči / 1200 kg (48 x 25 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Malta na osnovi Romanskega apna
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,16 kg/l SIST EN 1015-1:1999
		- sveže malte: 2,03 kg/l SIST EN 1015-7:1999
		- strjene mase: 1,76 kg/l SIST EN 1015-11:2001
	Zrnavost	D _{max} : 0,5 mm SIST EN 1015-1:1999
	Debelina nanosa	2 mm
	pH	12-13 pri 20°C
	Koeficient paropropustnosti (μ)	8,9 SIST EN 1015-19:2001
	Vrednost Sd (m)	0,03 (minimalna debelina sloja d=3 mm) SIST EN 1015-19:2001
	Upogibna trdnost po 28 dneh	1,86 MPa SIST EN 1015-11:2011
	Tlačna trdnost po 28 dneh	>= 1,5 Mpa (CS II) SIST EN 1015-11:2011

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 3 kg/m² za sloj debeline 2 mm

PODLAGA Podlaga mora biti trdna, brez prostih delcev in čista. Pred nanašanjem KEMASAN 590 F finega ometa, podlago dobro navlažimo z vodo.

**RAZMERJE
MEŠANJA** Ca. 7,0 l vode na 25 kg suhe mešanice

ČAS MEŠANJA KEMASAN 590 F fini sušilni omet je gotovo pripravljena mešanica, kateri smemo pri pripravi dodati izključno samo vodo. Razmerje mešanja je 25 kg suhe mešanice KEMASAN 5590 F finega ometa na ca. 7 l vode.

Izjemoma lahko za mešanje uporabimo tudi električno mešalo z nastavkom za mešanje malt. V vedro vlijemo ca. 7 l vode, dodamo 25 kg suhe mešanice in mešamo pri nizkih obratih 3 minute, dokler ne nastane rahla, kremasta konsistenca.

**ORODJE ZA
MEŠANJE** KEMASAN 590 F mešamo z gradbenim mešalcem. Izjemoma lahko uporabimo električno mešalo z nastavkom za mešanje malt.

VGRAJEVANJE KEMASAN 590 F fini omet vgradimo 1-2 dni po vgradnji KEMASAN 590 sušilnega ometa. Omet zagladimo klasično, kot fini omet. Debelina ometa naj bo ca. 2 mm.

Pri izdelavi fasadnih površin se moramo izogibati direktni sončni pripeki, dežju, močnem vetru ali megli. KEMASAN 590 F fini omet moramo negovati kot ostale fasadne površine pred neugodnimi vremenskimi pogoji (najpogosteje klasične zaščitne zavese).

Pozor!

KEMASAN 590 F fini omet lahko prebarvamo po treh tednih s fasadno barvo. Uporabljamo paropropustne barve, kot so silikatne ali silikonske mineralne barve, apneni belež in podobno.

ORODJE Za zaglajevanje uporabimo leseno ali plastično gladilko.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le mehansko.

**ČAS
UPORABNOSTI** ca. 90 minut

STRJEVANJE /

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - V omet v nobenem primeru ne smemo dodajati apna ali drugih kemijskih dodatkov. Malte ni dovoljeno naknadno premeševati, ko smo jo že zmešali.
 - Temperatura zraka in podlage med nanašanjem malte in vezanjem ne sme pasti pod 0°C. Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/ V skladu z evropskimi standardi SIST EN 998-1:2004
STANDARDI

**PODATKI ZA
VARNOST**

Dražilno, vsebuje cement. Dražilno za oči, kožo in dihala. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Hraniti izven dosega otrok.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.