

HIDROSTOP DP

Vodotesni premaz brez topil

- Kratek čas sušenja
- Za vodotesni premaz pod keramičnimi ploščicami
- Enostaven in hiter nanos s sčetko, gladilko ali valjčkom
- Ni za direkten pritisk vode
- Za notranjo uporabo
- Visoka sposobnost premoščanja razpok

**OPIS
PROIZVODA**

Enokomponentna hitrosušeča trajnoelastična vodotesna masa brez topil. Testirana po EN 14891, premaz z zelo nizkimi emisijami - EC1 - PLUS.

**PODROČJE
UPORABE**

HIDROSTOP DP je namenjen za izvedbo zaščitnega vodotesnega premaza pod keramičnimi ploščicami in občutljivih površin pred vlago. Za zatesnitev talnih in stenskih površin tušev, sanitarij, kopalnic in pralnic, za notranjo uporabo. Za lepljenje keramike na HIDROSTOP DP moramo uporabiti izključno fleksibilna lepila (razreda S1), kot na primer KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL MARMOR 180, ipd.

Material je skladen s standardom za pripravo podlag po EN 14891 in öNR 22207 W1-W3, razred A0.

**LASTNOSTI
PROIZVODA**

- Kratek čas sušenja
- Za vodotesni premaz pod keramičnimi ploščicami
- Enostaven in hiter nanos s sčetko, gladilko ali valjčkom
- Ni za direkten pritisk vode
- Za notranjo uporabo
- Visoka sposobnost premoščanja razpok

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Siva tekoča pasta - Barva lahko variira od šarže do šarže variira, nima pa nobenega vpliva na kvaliteto
	Pakiranje	7 kg v ovalnem plastičnem vedru/ 595 kg (85 x 7 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Siva tekoča pasta
	Minimalna debelina suhega nanosa	0,5 mm (2 nanosa)
	Maksimalna debelina suhega sloja	2,0 mm (2 nanosa)
	Odprti čas	ca. 15 min. za prvi sloj
	Pripravljeno za polaganje keramične obloge	Po ca. 8 h

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA ca. 1,5 kg/m² za mm debeline oziroma ca. 0,8 kg/m² pri debelini 0,5 mm.

PODLAGA Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem. Podlaga je lahko beton (star vsaj 3 mesece), apneno cementni ali mavčni omet, cementni in anhidrini estrih, lahki in porobeton, liti asfalt. Podlaga je tudi lahko zidana stena in mavčno-kartonske plošče. Uporaba ni dovoljena na podlagi, ki je močno izpostavljena vodi in vlagi. Nepravilnosti na površini je potrebno predhodno sanirati.

**PRIPRAVA
PODLAGE** Ometi morajo biti zračno suhi, cementni estrihi pa stari najmanj 28 dni. Vpojne podlage (na primer apneni/cementno apneni omet, mavčni omet, mavčno-kartonske plošče, lahki in porobeton) predhodno obvezno impregniramo s KEMAGRUND S ali polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1. Večje talne in stenske neravnine izravnamo z primerno izravnalno maso.

ČAS MEŠANJA HIDROSTOP DP je pripravljen za uporabo in mu ni dovoljeno ničesar dodajati.

VGRAJEVANJE HIDROSTOP DP nanašamo neposredno na pripravljeno podlago. Pred uporabo ga je potrebno dobro premešati. HIDROSTOP DP nanesemo v dveh ali treh izdatnih in ravnih nanosih. Vsak nanos se mora popolnoma posušiti pred nanosom naslednjega. Da bi se izognili nastanku razpok v vogalih in na prebojih, v prvi še sveži nanos potopimo tesnilne trakove (vogalnike, manšete) KEMABAND. Za naknadno polaganje ploščic so primerna vsa fleksibilna lepila, kot na primer KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL MARMOR 180 ipd.

ORODJE HIDROSTOP DP nanašamo s sčetko, gladilko ali valjčkom.

**ČIŠČENJE
ORODJA** Orodje takoj po končani uporabi operemo z vodo.

ODPRTI ČAS ca. 15 min. za prvi sloj

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min. / +30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Temperatura zraka, materiala in podlage med uporabo in strjevanjem mora presegati +5°C. Material ne uporabljati, če je podlaga zamrznjena ali obstaja nevarnost zmrzovanja.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

DOKAZILA

NORME/STANDARDI EN 14891 in öNR 22207 W1-W3, razred A0.

**PODATKI ZA
VARNOST**

HIDROSTOP DP ni nevaren proizvod v skladu z zakonom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.