

HIDROSTOP KIT

Cementni hitrovezni kit

- ▶ Hitro vezanje v ca. 20 min.
- ▶ Hitro razvija trdnosti
- ▶ Ne vsebuje kloridov
- ▶ Veže tudi pod vodo



OPIS PROIZVODA	Cementni hitrovezni kit, ki zveže po ~20 minutah.
---------------------------	--

PODROČJE UPORABE	Za kitanje polkrožnih spojev vodoravnih in navpičnih površin (holkel), razpok v betonu in segregacijskih gnezd na površini betona.
-----------------------------	--

LASTNOSTI PROIZVODA	• Hitro vezanje v ca. 20 min. • Hitro razvija trdnosti • Ne vsebuje kloridov • Veže tudi pod vodo
--------------------------------	---

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	Videz	Siv prah
	Pakiranje	5 kg v plastični vreči / 30 kg (6x5 kg) v zbirnem kartonu/ 720 kg (24 x 30 kg) na paleti 25 kg v plastificirani vreči/ 1200 kg (48 x 25 kg) na paleti
	Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Cementno vezana malta
	Prostorninska masa	- v nasutem stanju: 1,39 kg/l SIST EN 1015-6:1999/A1:2007 - sveže malte: 2,0 kg/l SIST EN 1015-6:1999/A1:2007 - v strjenem stanju: 1,61 kg/l SIST EN 12190:2000
	Zrnavost	D _{max} : 1 mm SIST EN 12192-1:2002
	pH	11,9
	Upogibna trdnost	- po 1 uri: 3,5 MPa SIST EN 1015-11:2001/A1:2007 - po 7 dneh: 4,5 MPa
	Tlačna trdnost	- po 1 uri: 10 MPa SIST EN 12190:2000 - po 7 dneh: 20 MPa
	Čas vezanja	- začetek: 10 min. SIST EN 196-3:2005 - konec: 20 min.
	Sprijemna trdnost	0,8 MPa SIST EN 1542:2000

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra, ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnic.

PODLAGA Podlaga mora biti čista, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem.

PRIPRAVA Iz lukenj oziroma razpok s curkom vode speremo proste delce. Tik pred vgradnjo kita podlago izdatno navlažimo s
PODLAGE čisto vodo.

Primerne podlage:

- beton z zgoščeno strukturo, najmanj marke C16/20, ki je trden.
- zid iz betonskih zidakov zidan s cementno ali apnenocementno malto z najmanj 10 mm debelo prevleko cementnega ali apnenocementnega ometa.
- najmanj 10 mm debel cementni omet, izveden kot zaglajeni omet ali zaribani omet z brezhibno vezavo na podlago.

RAZMERJE Ca. 5,5 l vode za 25 kg suhe mešanice / ca. 1,1 l vode za 5 kg suhe mešanice
MEŠANJA

ČAS MEŠANJA Vedno si pripravimo le toliko hitroveznega kita, kolikor ga lahko porabimo v ca.10 minutah. Pripravimo si maso plastične konsistence, primerno za nanos z zidarsko žlico ali gladilko. V posodo s čisto vodo vsujemo suho mešanico in mešamo do popolne homogenosti.

VGRAJEVANJE HIDROSTOP KIT nanašamo s pomočjo zidarske žlice ali gladilke tako, da razpoke, luknje in segregacijska gnezda pokitamo – zapolnimo do ravnine preostale nepoškodovane površine. Nikakor ga ne smemo nanašati po vsej površini oziroma ga uporabiti za tankoslojno preplastitev površine. Ko je HIDROSTOP KIT že v fazi vezanja, ga ne smemo dodatno obdelovati.

ORODJE HIDROSTOP KIT lahko nanašamo s pomočjo zidarske žlice ali gladilke.

ČIŠČENJE Orodje takoj po končani uporabi operemo z vodo.
ORODJA

ČAS ca. 10 minut
UPORABNOSTI

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +25°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +25°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +25°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Idealne temperature za vgradnjo kita HIDROSTOP KIT so med +15°C in +20°C. Pri teh temperaturah bo HIDROSTOP KIT začel vezati po ca. 10 minutah, odvisno od temperature podlage, relativne zračne vlažnosti in količine vode, ki smo jo dodali.
 - Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.