

Betonska izravnalna masa Repol BS 05 G

(Repol BS 05 G Betonspachtel)



- > XK 3 - zmrzlinško odporna
- > dober oprijem na podlago
- > primerna za visoke in nizke gradnje



Lastnosti

Betonski kit, odporen na zmrzal.

Uporaba

Za notranjo in zunanjo uporabo. Za fino obdelavo neravnih delov, odlomljenih robov, za zalivanje votlih mest po montaži gotovih armirano betonskih konstrukcij in vidnih betonskih površin.

Podatki proizvoda

Pakiranje:

25 kg vreča 48 vreč / 1200 kg paleta

5 kg vedro 85 vreč / paleta

Skladiščenje: Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na suhi podlagi, pri temperaturi višji od +5°C. Pri takšnem skladiščenju je uporaben ca. 6 mesecev od dneva proizvodnje.

Tehnični podatki

Poraba pri nanosu 1 mm: 1,5 kg/m²

Doziranje vode: ca. 0,26 l/kg (26%)

Gostota: 1,40 kg/dm³

Temperatura za vgrajevanje: +5°C do +30°C

Čas obdelave: 20 min

Maksimalna debelina: 5 mm

Podatki veljajo za standardne klimatske pogoje pri temperaturi +20°C in 60% zračni vlagi.

Testirano po

ÖNORM EN 1504-3:2006

Obdelava

Priporočena orodja:

Električni mešalnik, lopatica, gladilka

Podlaga:

Mora biti suha, brez zmrzali, trdna, stabilna in brez prahu, umazanije, olja, maščob, ostankov in prostih delcev.

Primerno: za uporabo na vseh standardnih gradbenih.

Ni primerno: za les, plastiko, kovino in vodoodbojne površine.

Predhodna obdelava:

Vpojne podlage predhodno pripravite z Vezni premaz Repol HS 1.

Mešanje:

V čisti mešalni posodi mešate z nizkostonjskim električnim mešalnikom ca. 4 minute.

Doziranje vode: ca. 6 litrov vode na vrečo Repol BS 05 G -> 0,26 l / kg.

Obdelava:

Sveže pripravljeno maso nanesite na podlago. Največja debelina plasti ne sme presegati 5 mm.

Pri debelini od 5 do 10 mm, mora biti dodan kremenčev pesek 0,3-0,9 mm (največ 35%), da zmanjšate možnost nastanka razpok.

Mogoč je nanos materiala v več plasteh, med nanosi je čas sušenja omejen na največ 6 ur.

Potrebno je preprečiti prehitro izsuševanje, z ustreznimi ukrepi.

za popoln sistem

Sanacija podlage z Murexin Repol materiali: Injiciranje IP 10
Priprava površine: Repol BS 7, HS 1, BI 70 REPOL

Sanacija betonskih površin večjih debelin: Repol SM 20 / SM 40 / LM 20 Light, hitro FM 20,

Površinska zaščita: Repol EP 1 ali Silikonska impregnacija S 4

pomembne informacije

Upoštevajte standarde, smernice in navodila za pripravo podlage. Ne uporabljajte materiala pri temperaturah, nižjih od +5°C. Vsi podatki v

Bautechnik

tehničnem listu so podani na osnovi laboratorijskih preiskav v nadzorovanem okolju - visoka vlažnost in nizke temperature podaljšujejo čas obdelave in sušenja materiala, pri visokih temperaturah in nizki zračni vlagi velja ravno obratno. Pravilna in s tem uspešna uporaba naših proizvodov je izven naše kontrole, zato za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, nepravilne uporabe ali neakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Za dodatne informacije in navodila vas prosimo, da se obrnete na našo tehnično službo +386 (0)2 805 09 20.

Varnostna navodila

Varnostna navodila: Navodila in ukrepi za varnost in zdravje pri uporabi materiala, njegova sestava, uporaba ter čiščenje so navedeni v Varnostnem listu za vse proizvode. To navodilo temelji na obsežnih izkušnjah strokovnjakov s področij vgrajevanja materialov in na našem najboljšem znanju. Ni pravno zavezujoče in ne predstavlja nikakršnega pravnega razmerja. Z izdajo tega tehničnega lista vse prejšnje izdaje ne veljajo in so nične.

Ta tehnični list temelji na bogatih izkušnjah, želi svetovati, ni pravno obvezujoč in ne utemeljuje pogodbenega pravnega razmerja ali dodatnih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Za kakovost naših materialov jamčimo v okviru naših prodajnih in dobavnih pogojev. V tehničnem listu so navedene omejene informacije, saj le-te ne more dosledno vsebovati vseh sedanjih in bodočih primerov uporabe in posebnosti. Podatek, za katere se predpostavlja, da jih strokovnjaki poznajo, so izpuščeni. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire materiala, nepravilne uporabe ali nestrokovnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Z izdajo nove različice ta tehnični list izgubi svojo veljavnost.