

**POTRDILO O KAKOVOSTI
KEMA MASTIC WA**

V vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja

OPIS PROIZVODA

Siv, enokomponenten, elastičen, poliuretanski kit, ki nabrekne v vodi in se strjuje ter nabreka ob prisotnosti vlage. V stiku z vodo nabrekne do približno 200 % lastnega volumna..

PODROČJE UPORABE

Namenjen za tesnenje hrapavih in gladkih delovnih stikov in prebojev cevi na mokrih področjih. Primeren za uporabo na betonu, PVC in HDPE površinah, kovini itd.

PODATKI O IZDELKU

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Videz | Siva pastozna masa | |
| Pakiranje | 600 ml v aluminijevem črevu | |
| Skladiščenje in rok trajanja | Minimalno 12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru. V originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje ali datum uporabnosti je odtisnjen na embalaži. | |
| Trdna snov | 100 % | Test DNC |
| Nestrjena masa | | |
| Konsistenca | gel/pasta | Test DNC |
| Gostota | cca. 1,45 kg/dm ³ (pri 20°C) | DIN 53504 |
| Odstopanje v vertikalnem nanosu | < 5 mm | Boeing test |
| Površinsko suh (pri 20°C in 60 % rel. zračnost) | 10 h | Test DNC |
| Vnetišče | > 130°C | Pensky-Martersonova metoda |
| Strjena masa (7 dni pri 25°C, debeline 10 mm) | | |
| Nabrekajoča zmogljivost v stiku z vodo | nabrekne za cca. 200 % lastnega volumna | |

POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah opisanih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Puconci, 12.12.2016

Vodja razvoja:

KEMA

Kema d.o.o.,

Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija

T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10

I: www.kema.si | E: info@kema.si

Stanko Polajner, univ.dipl.inž.met.



KEMA d.o.o.
1

CE